



水性环氧固化剂 CEG6203P

【 产 品 概 述 】

本品是专门为丙烯酸杂化环氧乳液设计的有机胺类固化剂,与臻品的 CED6810、CED6813 配合使用。室温下即可快干、也可强制干燥;较快的固化速度、防腐性好,用于双组分常温或强制干燥的水性涂料,具有较好的防腐性能,特别适用于金属基材以及双组份的环氧地坪使用的涂料。

【 物 化 特 性 】

概述	水溶型改性胺
外观	半透明液体,无可见机械杂质等
有效成分	67.5±2%
活泼氢当量(有效份计)	166-170
分散性	可溶解于水

【 应 用 优 点 】

1. 该产品专用于丙烯酸杂化环氧乳液的固化剂;
2. 可以在配方中搭配 DMP-30 调节固化速度;
3. 用于双组分常温或强制干燥的水性涂料,金属底材上具有很好的防腐性能;
4. 粘度低,方便使用,可以与不同颜料和粉料的配方配伍性好。
5. 作为丙烯酸杂化环氧的固化剂,具体配方需要进行实验验证,理论添加比例如下, CED6813 : CEG6203P=100 : 20

【 使 用 建 议 】

可以将润湿分散剂、颜填料等与本品预混使用,建议本品在加入粉料时搅拌均匀,具体加入量及添加工艺依据具体的生产配方及工艺而定、以达到所需要的效果为止,但体系的温度必须 $<40^{\circ}\text{C}$;

为避免引起稀释后的产品储存不稳定,不可将有效份稀释至 20%以下;

加入固化剂的涂料必须在适用期内用完,最终用户应当根据本品与配套树脂的种类及施工温度等确认产品的适用期;

低温($<5^{\circ}\text{C}$)储存可能会发生混浊并可能出现结冰现象,一旦发生浑浊或结病现象、请加热至 30°C 左右至完全溶解并摇匀后使用,此处理不影响产品的使用性能。



上海臻品化工有限公司

地址:上海闵行区都市路 4418 号 4 楼 D 座(邮编:201100)

电话:(021) 54157170

传真:(021) 54157165

【 包 装 储 存 】

50、150、1000 公斤/桶；

使用后应密闭、以防杂物侵入或有效成分流失，置于温度为 5-35℃的环境中，置于避光阴凉处、避免光照及冷冻等；

保质期：6 个月。

以上所有数据、配方均是真实的。但是客户必须在实验室或设备上进行实验来确认。臻品化工不能对使用者的终端产品做任何承诺，并有权对自己的产品进行改进。



上海臻品化工有限公司

地址：上海闵行区都市路 4418 号 4 楼 D 座 (邮编：201100)

电话：(021) 54157170

传真：(021) 54157165