

产品说明

- 单组份、有机硅耐高温涂料。
- 耐候性好,可用于热管道、排气管、烟囱等热表面的面漆。
- 常温下即可干燥。加热进行二次固化后可获得最优性能的涂层。
- 干燥条件下最高使用温度:200°C。

基本数据

物理参数(20°C)	
颜色	铝银色和其他颜色*
光泽	半平光
体积固体含量	45±2%
比重	1.07千克/升
挥发性有机化合物	560克/升
闪点	25°C
储存期限	自生产日期起1年(干燥、阴凉、密闭容器中)

*调制其他颜色本产品时,相应的物理参数也会产生变化。详情请咨询本公司。

施工参数(20°C)	
典型干膜厚度	25-35微米
理论涂布率	18平方米/升- 25微米
表干	约1小时
实干	约2.5小时

施工方法			
施涂方式	无气喷涂	有气喷涂	刷涂
稀释剂	9801	9801	9801
稀释剂用量(体积)	0-5%	0-15%	0-5%
推荐喷嘴尺寸(mm)	0.38-0.48	1.5-2	/
推荐喷涂压力(MPa)	12-15	0.3-0.6	/
施工适应性	推荐	推荐	预涂/修补

*上述施工参数仅供参考,实际使用时可调整。若需其它施工方法请咨询本公司代表。

表面处理

- 新钢材:除去表面油污、油脂、盐分及其他污染物。用(高压)淡水清除盐分和其它污染物。推荐磨料喷砂至最小Sa2½级(ISO8501-1),表面平均粗糙度达到Fine(G),满足Rz25-60µm(ISO8503-2)。
- 修补:除去表面油污、油脂、盐分及其他污染物。最好使用干喷砂的办法清除锈迹和别的松散物质。小面积的清理可用动力工具进行。

重涂

- 重涂前，涂层表面应彻底干燥。暴露在污染环境中的表面，在重涂前应用高压淡水将表面冲洗干净，待干燥后方可重涂。

施工条件

- 只能在施工和固化得以正常进行的5°C以上温度条件下使用本品。
- 油漆本身温度必须保持15°C及其以上以确保合适的施工质量。
- 在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。
- 施工时基材表面温度必须大于露点3°C以上。环境相对湿度小于85%。

油漆调制

- 使用动力搅拌器彻底搅拌；
- 根据施工需要和温度变化等，添加适量稀释剂，并使用动力搅拌器彻底搅拌。

注意事项

- 用于腐蚀环境中时，建议与本公司推荐的无机富锌底漆配套使用以达到最好的防腐效果。
- 为获得充分的遮盖力，建议本品施工两道。通常该产品的干膜厚度最大应不超过60微米。
- 为保证涂层的使用性能，第一次受热使用时，需要使温度从室温经24小时缓慢升温至目标温度来实现涂层的二次固化。
- 无机富锌漆表面覆涂油漆前建议进行雾喷以防止产生起泡缺陷。

安全防范

小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

本产品说明书所涵盖的信息，是基于实验室的测试结果，仅作为参考指导，并非技术保证。随着产品优化，以上信息会不定时更新，无特殊通知时，请以最新版为准。

现场影响产品应用和施工的因素众多，并非友泉公司所能控制。因此，友泉公司仅保证产品质量，对于产品使用过程中造成的损害，友泉公司将不会承担责任。

更新日期:2021-8-9